

RZ 260 Lino Siegel glänzend

Speciální ochranná impregnace na všechny podlahoviny z linolea (bez povrchové úpravy z výroby)

Oblast použití:

RZ 260 Lino Siegel glänzend je speciální výrobek pro vytvoření ochranné vrstvy a pro první ošetření linolea. Chrání podlahu při jejím velkým zatížením a zvyšuje její odolnost.

Vhodný pro:

- ▶ pro všechny krytiny z linolea (bez povrchové úpravy z výroby)

Důležité upozornění pro výrobky pro první ošetření.

Výrobky určené pro první ošetření používat vždy teprve po provedeném základním čištění a následné neutralizaci čistou vodou a nanášet na dobře vyschnutou podlahu. Nanášet na podlahu dvakrát, a to neředěné a ve směru do kříže.

Výhody výrobku/vlastnosti:

- ▶ chrání při velkém zatížení
- ▶ odpuzuje nečistoty
- ▶ nevytváří žádné špinavé okraje
- ▶ zvyšuje odolnost

Technická data:

druh obalu	kanystr/ láhev (PE)
velikost balení	10 l/ 800 ml
skladovatelnost	bez omezení
stupeň lesku	lesklý
spotřeba	50 ml/m ²
teplota při zpracování	18 – 25 oC
pochozí	po ca 16 hod.



RZ 260 Lino Siegel glänzend

Příprava:

Před použitím RZ 260 Lino Siegel glänzend proveďte základní čištění podlahoviny výrobkem RZ 250 Lino Grundreiniger. (Postupovat podle návodu na použití). Podlahovinu neutralizujte dvakrát čistou vodou a nechte dobře vyschnout.

Zpracování – první ošetření:

1. Nádobu před použitím krátce a lehce protřepejte.
2. RZ 260 Lino Siegel glänzend přelijte do podlouhlé nádoby, nevyliávat přímo na podlahu.
3. Do nádoby s prostředkem namočte mop s jemným vlasem (RZ Feinfaser Mopp) na zaklapávacím držáku (RZ Klapphalter) s násadou a následně jej otřete o okraj nádoby. Neředěný prostředek sytě nanášejte v rovnoběžných tazích.
4. Nestírat!
5. Nechte ca 60 min. vyschnout; mop vymyjte.
6. Druhý nátěr provádějte pod úhlem 90° na nátěr první.
7. Podlahu nezatěžujte následujících ca 16 hod.
8. Podlaha je po ca 5 hod. opatrně pochozí.
9. Pracovní náradí dobře vyčistěte.

Důležitá upozornění:

- ▶ Originální balení je ve stabilním prostředí skladovatelné bez omezení.
- ▶ Chránit před mrazem a velkými výkyvy teplot skladování. Otevřená balení opět dobře uzavřít.
- ▶ Nejlepší podmínky pro zpracování jsou mírná vlhkost vzduchu (ca 65%) a normální pokojová teplota (18-20°C). Vyšší teplota a nižší vlhkost zkracují dobu schnutí.
- ▶ Pravidelným čištěním výrobkem RZ 280 Lino Wischpflege se zlepšuje povrchový vzhled podlahy a prodlužuje její životnost.
- ▶ Dodržujte návody pro čištění a ošetřování.

Ochrana práce a životního prostředí:

Výrobek je nehořlavý, nedráždivý či škodlivý životnímu prostředí. V některých případech mohou některé obsažené složky vonných látek či konzervačních látek u některých skupin osob vyvolat větší přecitlivělost nebo alergii. Při práci s výrobkem se zásadně doporučuje dostatečné větrání místnosti.

Likvidace odpadu:

Neředěný výrobek v žádném případě nevyliávat do kanalizace, vodovodního řádu nebo do země. Prázdné obaly beze zbytků opláchnout vodou a v souladu s místními/ úředními předpisy likvidovat jako recyklovatelný odpad (DSD).

Tyto údaje vycházejí z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Kvalita vaší práce závisí na vašem odborném posouzení staveniště a správném použití výrobku. V případě pochybností proveďte vlastní zkoušku nebo si vyžádejte technickou poradou k aplikaci. Dbejte přesně návodu použití na etiketě výrobku.

Zveřejněním tohoto technického listu pozbývají dřívější technické listy svou platnost.

09.02.2009|FM|VK