

LOBADUR® WS 2K Supra

Dvousložkový vodní vrchní lak na polyuretanové bázi s extrémně vysokou odolností vůči otěru, velkou elasticitou a s vynikající odolností vůči chemikáliím.

Stupeň lesku:	Polomatný (cca. 30*)
Balení:	5 kg; 2,5 kg; 1 kg; včetně tvrdidla
Obsah pevných látek:	37 ± 1% po smíchání
Viskozita:	23 ± 1s po smíchání
GIS kód:	W3/DD
Obsah VOC látek dle normy EU 2004/42/CE (max. 140 g/l):	118 g/l

Oblast použití: Vhodný pro parkety a dřevěné podlahy s normální až extrémně vysokou zátěží. Splňuje požadavky protiskluznosti dle normy DIN 18032.

V případě přidání přípravku LOBATool R 11 Powder dosahuje LOBADUR® WS 2K Supra zvýšené protiskluzové třídy R 11 dle BGR 181 a DIN 51130 (normy ohledně ochrany proti uklouznutí pro dřevěné podlahy v pracovních prostorách).

Pokyny ke zpracování:

- Hmotu protřepejte, tvrdidlo přidejte v poměru 10 : 1 a řádně znovu protřepejte.
- V případě, že budete zpracovávat pouze část z objemu, použijte odměrku na přesné odměření laku a tvrdidla, neboť správný poměr je velice důležitý pro kvalitu laku.
- Lak nevylévejte přímo na podlahu, ale použijte kbelík se sáčkem uvnitř.
- Po smíchání lak zpracujte do 2 hodin.

Pokyny k nanášení:

1. Naneste vrstvu základního laku a nechte ji dle doporučení v technickém listě uschnout.
2. Naneste válečkem vrstvu vrchního laku LOBADUR® WS 2K Supra a nechte uschnout.
3. Proveďte mezibroušení.
4. Pokud je třeba naneste špachtlí jednu vrstvu laku LOBADUR® WS Top Gel.
5. Naneste druhou vrstvu vrchního laku LOBADUR® WS 2K Supra opět válečkem.

Doporučené základní laky:

Se schopností "zapečtit" taniny (pro tropické dřeviny):	Se schopností minimalizovat slepování bočních hran:
<ul style="list-style-type: none">• LOBADUR® HS GlobaSeal• LOBADUR® WS Exotengrund• LOBADUR® PrimaSeal (rozpuštědlový)	<ul style="list-style-type: none">• LOBADUR® HS GlobaSeal• LOBADUR® WS Exotengrund• LOBADUR® WS EasyPrime

Doporučené nářadí: Váleček LOBA DeLuxe 120 nebo váleček LOBA Micro 100 – 120.

Spotřeba: Každý nátěr válečkem 100 g/m² až 120 g/m²; vydatnost 1kg = 8 - 10 m².

Doba schnutí: Nátěr další vrstvy laku je možný nejdříve po 4 až 6 hodinách, opatrně pochůzný je nátěr po 4 až 6 hodinách, lehká zátěž je možná po 24 hodinách a finální tvrdost je dosaženo až po cca 8 dnech.

Mezibroušení: Po překročení doby 24 hodin mezi aplikacemi jednotlivých vrstev, je vždy nezbytné provést mezibroušení. Při aplikaci do 24 hodin není mezibroušení nutné. Mezibroušením před poslední vrstvou dosáhne hladšího povrchu.

Ředidlo: Neředte, lak je připraven ke zpracování. V případě nevhodných klimatických podmínek (vysoká teplota, nízká relativní vlhkost vzduchu) můžete prodloužit dobu otevřenosti laku přidáním přípravku LOBADUR® WS Argo.

Skladování a přeprava: Lak a tvrdidlo nejsou odolné vůči mrazu. V originálních uzavřených obalech lze skladovat nejméně 12 měsíců při teplotě +5°C až +25°C. Nejedná se o nebezpečný materiál dle specifikace ADR. Tvrdidlo obsahuje isokyanát, Xi je dráždivý.

* Hodnota stupně lesku byla měřena při 60°. Tyto údaje nejsou závazné, neboť tato hodnota také závisí na tloušťce vrstvy a klimatických podmínkách (teplota, relativní vlhkost vzduchu) během schnutí.

Nedílnou součástí tohoto technického listu jsou Všeobecné informace pro použití produktů LOBADUR® WS

Toxikologické informační centrum Praha:
Na Bojišti 1, 128 21 Praha 2 Telefon: 224 / 919 293, 224 / 915 400
LIKOR, s.r.o. Telefon: 318 / 533 011-2, Fax: 318 / 533 019
Mírové nám. 1585, 263 01 Dobříš E-mail: info@likor.cz

Přeprocessovaný firmou LOBA: 27.01.2008 DK/21.10.2009 MW