



# PALLMANN SPORT - COLOR 2K

Zsložková barva na vodní bázi k vyznačování čar na sportovních podlahách.

## Použití:

Pallmann SPORT-COLOR 2K je Zsložková barva na vodní bázi k vyznačování čar hracích polí na sportovních podlahách dle DIN 18032. Vhodný krycí lak je PALL-X SPORT 2K nebo PALL-X 98 GOLD.

## Upozornění:

Není doporučena k celoplošnému barvení. Barevné odstíny jsou podobné barevné paletě RAL.

## Standardní RAL-barvy:

RAL-1018	žlutá	RAL-5012	světle modrá
RAL-2004	oranžová	RAL-6025	zelená
RAL-3000	červená	RAL-9016	bílá
RAL-5010	modrá	RAL-9017	černá

Barvy k vyznačování čar hracích polí na sportovních podlahách se nesmí přebušovat.

## Vlastnosti výrobku / přednosti:

Zsložková barva na vodní bázi k vyznačování čar hracích polí s velmi dobrou odolností vůči mechanickému a chemickému zatížení.

- na vodní bázi
- jistota ve zpracování
- rychlé schnutí
- vysoká plnicí schopnost
- pouze k nanášení válečkem
- GISCODE W 3/DD+
- odpovídá TRGS 617

## Technická data:

Druh balení:	umělohmotná láhev + dóza
Dodávané balení (A+B):	1 + 0,1 l
Skladovatelnost:	12 měsíců
Poměr míchání:	10 : 1
Spotřeba na nanášenou vrstvu:	10 - 12 ml/bm (při šíři čáry 5cm)
Teplota při zpracování:	18 - 25° C
Doba zpracování:	2 hodiny*
Přelakování:	po ca. 2-3 hod. *, max. do 24 hod.

\*Při normálních klimatických podmínkách.



**PALLMANN**

bringt's auf den Punkt.

# PALLMANN SPORT-COLOR 2K

## Příprava podkladu:

Povrch musí být čistý, suchý a zbavený brusného prachu, mastnot a nečistot. Ošetrovací prostředky a vosky musí být beze zbytku odstraněny.

## Zpracování:

1. Provést kompletní mezibus nalakované plochy PALLMANN mřížkou nebo Multi-lochpadem zr.100 – 120 pomocí 1kotoučové brusky.
2. Vyměřit si čáry hracích polí, oboustranně je oblepit PALLMANN páskou pro sportovní barvy SPORT-COLOR 2K a dobře zatlačit gumovým válečkem k povrchu. Nevhodná lepicí páska by mohla vést k poškození laku.
3. Obě nádoby před upotřebením nechat aklimatizovat na doporučenou prostorovou teplotu, složku A dobře protřepat a důkladně promíchat se složkou B.
4. Pallmann SPORT-COLOR 2K jednou až dvakrát nanést PALLMANN nanášecím válečkem, lepicí pásky ihned odstranit po nanesení barev (nejpozději do 6 hod., ve směru lakování, od kraje k čáře).
5. Pallmann SPORT-COLOR 2K lze přelakovat lakem PALL-X SPORT 2K nebo PALL-X 98 GOLD po ca. 3 hodinách (max. do 24 hodin).
6. Nářadí po upotřebení očistit vodou.

Při velmi vysokém zatížení doporučujeme vždy nanést 3 vrstvy vrchního protiskluzného laku. V případě, že jsou nanášeny pouze 2 vrstvy vrchního laku, mělo by se aplikovat ca. 120ml/m<sup>2</sup> na 1 vrstvu.

## Údaje o spotřebě:

Množství na 1 vrstvu: 10 - 12 ml/bm (při šířce čáry 5cm)

Vydatnost z 1 litru na nanášenou vrstvu: 83-100 bm

## Důležitá upozornění:

- Originální balení je při mírně chladnějším uskladnění nejméně 12 měsíců skladovatelné. Chránit před mrazem a teplotou vyšší než 40°C.
- Namíchanou směs (složka A se složkou B) v nádobě těsně uzavírat - nebezpečí prasknutí nádoby a vystříknutí směsi!
- Nejlépe zpracovatelné při 18 - 25° C, relativní vlhkosti vzduchu v rozmezí 35% - 65 %. Nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu prodlužují, vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu zkracují dobu schnutí.
- Čerstvě nanášené sportovní barvy k označování čar přelakovat nejpozději do 24 hodin!
- Pro zajištění dlouhodobého a rovnoměrného protiskluzu podlahy je nutno povrch ošetřovat protiskluzným prostředkem Pallmann FINISH CARE STOP (Wischpflege Spezial). Plochu vytírat jen navlhko (ne na mokro!) a vyhnout se stálému vystavení podlahy mokrú!
- U netypických druhů dřevin (např. exotické) si vyžádat odborné technické poradenství.
- Doporučujeme dbát mimo jiné na následující normy a doporučení: DIN 18 356 „Parketářské práce“ a DIN 18032, díl 2 „Součinitel smykového tření“ (EN 14904).

## Ochrana práce a životního prostředí:

GISCODE W3/DD+. Lak na vodní bázi ve smyslu TRGS 617 vhodný jako náhrada za silně rozpouštědlové prostředky pro povrchovou úpravu parket. Při zpracování používat ochranný krém na pokožku a dobře větrat..

## Likvidace odpadu:

Zbytky výrobku pokud možno shromáždit a dále použít. Nevylévat do kanalizace, do vod nebo do půdy. Umělohmotné nádoby beze zbytku vyprázdněné a bez kapek, jsou recyklovatelné. Nádoby s tekutými zbytky jakož i shromážděné, tekuté zbytky výrobku jsou zvláštní odpad. Nádoby s vytvrzenými zbytky obsahu stavební odpad.

Tyto údaje vychází z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Rozmanitost současně použitých materiálů, jakož i rozdílné podmínky na stavbách a způsoby zpracování však nemohou být námi jednotlivě kontrolovány nebo ovlivněny. Kvalita Vaší práce závisí proto ve Vašem odborném posouzení staveniště a správném použití výrobku. V případě pochybností provést vlastní zkoušky nebo vyžádat technickou poradou k aplikaci. Dbejte na směrnice pro kladení od výrobce podlahové krytiny.

Zveřejněním tohoto technického listu pozbývají všechny dříve vydané technické listy svoji platnost.

