

LOBADUR® WS EasyPrime

Základní vodní lak na polyuretan-akrylové bázi pro parkety a dřevěné podlahy.

Stupeň lesku:	Neudává se
Balení:	10l, 5 l, 1l
Obsah pevných látek:	30 ± 1%
Viskozita:	18 ± 1s
Obsah VOC látek dle normy EU 2004/42/CE (140g/l):	75g/l
GIS kód:	W3 – náhradní produkt za rozpouštědlové produkty dle TRGS 617 (německé technické normy o nebezpečných látkách)

Oblast použití: Vhodný pro parkety a dřevěné podlahy z evropských a většiny exotických dřevin. Seznamte se s tabulkou vhodnosti použití základních laků na různé typy dřevin. V případě pochybností kontaktujte prodejce nebo distributora. Snižuje náchylnost vrchních vodních laků ke slepování bočních hran. Má velmi dobrou plnivost.

Pokyny na zpracování:

- Materiál dobře protřepejte
- Lak nevylévejte přímo na podlahu - používejte kbelík se sáčkem uvnitř - na aplikaci používejte váleček nebo nerezovou špachtli.
- Na staré dřevěné podlahy se spárami, dřevěné podlahy složené s různobarevných dřevin a na barvené dřevěné podlahy nanášejte lak pouze pomocí válečku.

Pokyny k nanášení:

1. Na dobře zbroušený a vyrovnaný povrch naneste jednu vrstvu základního laku LOBADUR® WS EasyPrime válečkem nebo křížovým způsobem dvě vrstvy nerezovou špachtlí.
2. Schnutí.
3. Naneste vrstvu vrchní vodního laku LOBADUR® WS válečkem.

Doporučené nářadí:

Váleček LOBA Deluxe 120	Nerezová špachtle
Váleček LOBA Microfaser 100 –120	

Při použití válečku Microfaser dochází ke snížení bobtnavosti dřeva díky nižší spotřebě.

Spotřeba:

Nátěr válečkem:	1. nátěr špachtlí cca. 40 ml/m ² (25 m ² /l)
LOBA Deluxe100 - 120 ml/m ² (8 - 10 m ² /l)	2. nátěr špachtlí cca. 20 ml/m ² (50 m ² /l)
LOBA Microfaser 80-100 ml/ m ² (10-12 m ² /l)	

Doba schnutí:

Při nanášení válečkem je přelakování možné nejprve po cca. 60 minutách.	Schnutí mezi prvními dvěma nátěry je cca. 30 minut. Nejdříve po 30 minutách je lak připravený k dalšímu přelakování špachtlí.
V případě prodlouženého schnutí (při nepříznivých klimatických podmínkách), vyčkejte úplného zaschnutí.	V případě prodlouženého schnutí (při nepříznivých klimatických podmínkách), vyčkejte úplného zaschnutí.

Vhodné vrchní laky k přelakování:	Pro normální zátěž	Pro vysokou zátěž	Pro extrémně vysokou zátěž
	LOBADUR® WS Viva	LOBADUR® WS Viva LOBADUR® WS Global LOBADUR® WS EasyFinish	LOBADUR® WS 2K Supra LOBADUR® WS 2K Duo

Mezibroušení: U LOBADUR® WS EasyPrime neprovádějte mezibroušení. Pokud je vrstva laku příliš silná (nátěr válečkem, málo savý povrch) lze povrch zbrousit jednokotoučovou bruskou s brusným papírem LOBATOOL P 320. Před přelakováním z povrchu odstraňte všechny nečistoty a prach.

Ředidlo: Neředte, materiál je připraven ke zpracování!

Skladování a přeprava: V originálních uzavřených obalech lze skladovat nejméně 12 měsíců. Dle klasifikace ADR se nejedná o nebezpečný materiál. Skladování a přeprava jsou možné při teplotě od +5°C do + 25°C.

Nedílnou součástí tohoto technického listu jsou Všeobecné informace pro použití produktů LOBADUR® WS

Toxikologické infor.centrum Praha:

Na Bojišti 1, 128 21 Praha 2

Telefon: 224 / 919 293, 224 / 915 400

LiKOR, s.r.o.

Mírové nám. 1585, 263 01 Dobříš

Telefon: 318 / 533 011-2, Fax: 318 / 533 019

E-mail: info@likor.cz