

BonaCoatings PRIMES

Popis produktu:

Bona PRIMES je řada jednosložkových parketových laků na vodní bázi, určených k základním nátěrům parketových a jiných dřevěných podlah v kombinaci s vrchními laky na vodní bázi Bona.

Řada Bona PRIMES zahrnuje základní laky Prime CLASSIC, TEMPO a INTENSE:

CLASSIC

- jednosložkový základní lak na bázi akrylátové vodné disperze
- minimalizuje riziko bočního slepení hran prvků dřevěné podlahy
- vhodný na podlahové topení

TEMPO

- jednosložkový základní lak na bázi kopolymerní (akrylát / polyuretanové) vodné disperze
- rychleschnoucí, dává dřevěné podlahy světlé zbarvení

INTENSE

- jednosložkový základní lak na bázi 1-složk. 100% polyuretanové vodné disperze
- dává podlahy rovný a hutný vzhled se sytým probarvením



TECHNICKÁ DATA

Typ laku: CLASSIC TEMPO INTENSE	Akrylátová vodná disperze Kopolymerní akrylát/polyuretanová vodná disperze 1-složková 100% polyuretanová vodná disperze
Rozpouštědlo:	Hlavně voda
Specifická hmotnost: (hustota)	CLASSIC 1040 kg/m ³ TEMPO 1040 kg/m ³ INTENSE 1040 kg/m ³
Hodnota pH:	CLASSIC 7,2-7,8 TEMPO 8,0 INTENSE 8,0
Teplota při zpracování:	Teplota v místnosti a teplota laku musí být během aplikace nebo doby schnutí +15 až +25°C.
Směšovací poměr:	1-složkové laky
Spotřeba:	Asi 1 litr na 8 – 10 m ² (100 – 120 g/ m ²) na jeden nátěr.
Doba schnutí: CLASSIC TEMPO INTENSE	1 – 2 hod. (při 20°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu.) 1 – 1,5 hod 1 – 2 hod.
Nářadí pro aplikaci:	Váleček na vodní laky, štětec
Označení:	Podle Nařízení o nebezpečných látkách (GefStoffV) nepodléhá povinnosti označení
GISCODE:	W1
WGK:	1 (samozařaditelný)
VbF: Nebezpečí požáru:	Nehrozí nebezpečí vzniku požáru Dle ČSN 65 0201 Nehořlavá kapalina.

Kódové číslo druhu odpadu:	08 01 12
Likvidace odpadů z obalů:	Přes DSD nebo Interseroh S odpadem z těchto produktů a nádobami (obaly) nakládejte v souladu se Zákonem o odpadech č.106/2005 Sb.
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:	Společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134.
Skladování / Transport:	Od +5°C do +25°C. Chránit před mrazem. V létě skladovat v chladu (při teplotách pod +30°C).
Trvanlivost:	V neotevřeném originálním obalu minimálně 1 rok od data výroby.
Balení:	3 x 5 l, navíc Classic 10 x 1 l

ZPRACOVÁNÍ

Povrch, který má být lakován, musí být důkladně přebroušen, suchý a prostý brusného prachu, oleje, vosku a jiných nečistot. Před konečnou úpravou povrchu před lakováním je vhodné použít talířovou brusku se systémem Bona Scrad, brusným papírem nebo mřížkou P 120, popř. jemnějším brusivem.

Pozn.: Během aplikace laku a jeho schnutí nesmí být teplota v místnosti nižší než +13 °C. Lak nechejte po dobu cca.2 hod. v místnosti určené k aplikaci laku vytemperovat. Při nižší teplotě se podstatně prodlužuje doba schnutí. Lak nanášejte lehkými pohyby a rovnoměrně, přitom se vyhýbejte jeho nadměrnému hromadění, průvanu a v letním období dopadu přímého slunečního světla do místnosti.

Mezibroušení:

- a) Přímo na laku základním systémem Bona Scrad (W 150)
- b) Na první vrstvě laku vrchního – mřížka P 120

Nářadí k aplikaci laku: Váleček pro vodní laky SRN.

Forma balení – plastové obaly (PE – HD):

CLASSIC: 3x5 litrů, 10x1 litr

TEMPO: 3x5 litrů

INTENSE: 3x5 litrů

Čištění: Nářadí – čistou vodou, bezprostředně po aplikaci.
Zaschlý lak – acetonem
Pracovní oděv bezprostředně po znečištění – vodou.

Riziková opatření

Riziko ohrožení zdraví:

Nepodléhají klasifikaci. PRIMES při doporučeném způsobu použití nepředstavují zdravotní riziko. Po dobu aplikace a alespoň 5 dnů po jejím skončení zajistit důkladné bezprůvanové větrání.

Pokyny pro bezpečné nakládání (S-věty):

- S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
- S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima.
- S 29 Nevylévejte do kanalizace
- S 37 Používejte vhodné ochranné rukavice

Opatření první pomoci:

Při styku kůži okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.

Při zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou (po dobu 15 min.) a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití vypijte ihned několik sklenic mléka nebo vody. Nevyvolávejte zvracení, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Nakládání s obaly:

Identifikační značka

- grafická značka podle ČSN 77 0052-2 obr. 2
- abecední kód PE-HD (Vysokohustotní lineární polyetylén)
- číselný kód 02
- piktogram na etiketách: INTERSOH RECYCLING a Grúne punkt.

Recyklace nebo případné jiné využití obalů je možné po vymytí vnitřku obalů vodou (ihned po spotřebování obsahu). Nepoužívat však pro potravinářské účely. Výrobky v opakovaně použitelných obalech nedodáváme.

Opatření při nechtěném úniku látky:

Zamezte styku s kůží a zejména s očima. Zamezit úniku látky do vod a kanalizace. Zachytit do hadrů, pilin nebo jiných absorbentů a předat na řízenou skládku k likvidaci.

Podrobnější informace o výrobcích naleznete v našem bezpečnostním listu.

Výrobce: Bona GmbH, Jahnstrasse 12, D - 665 49 Limburg/Lahn, Germany,
Tel.: 0049-64 31-40 08-0, Fax: 0049-64 31-40 08-2, email: bona@bona.com

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Sokolovská 100/94, CZ- 186 00 Praha 8, Infolinka: 800 100 103
Telefon CZ: 00420/ 236 080 211, telefon SK: 00421/ 265 457 161