

BonaCoatings

SPORTIVE PAINT

Popis produktu

Sportive Paint je sortiment barev pro použití na dřevěných sportovních podlahách. Barvy se můžou používat na označování hracích polí (lajnování) a taktéž na vyznačení krajů hracích ploch, hřišť a kurtů. Barvy nabízíme v osmi barevných odstínech, které lze mezi sebou libovolně míchat a docílit tak nových barevných odstínů.

Vlastnosti

- vynikající krycí vlastnosti a roztékavost
- jedinečná sytost barev
- snadná a rychlá aplikace – díky rychlému schnutí a skutečnosti, že podlaha nevyžaduje broušení před nanesením barev
- výborná přilnavost
- bez zápachu



TECHNICKÁ DATA

| | |
|-------------------------------|--|
| Typ barviva: | Jednosložkový polyuretan na vodní bázi |
| Barvy: | bílá, černá, modrá, světle modrá, zelená, červená, oranžová, žlutá (barvy nejsou vyrobeny specificky dle barevných kódů; v tabulce č. 1 naleznete nejbližší barevné ekvivalenty, případně kontaktujte nejbližší zastoupení Bona pro papírový vzorek barevných odstínů) |
| VOC: | Max. 105g/litr |
| Ředění: | Výrobek se neředí, připraven k okamžitému použití |
| Doba schnutí: | Lajny: 1-2 hod.* Hrací pole: 3-4 hod.* * při normálních podmínkách při 20°C/60% RH |
| Nářadí k aplikaci: | Váleček s krátkým chlupem nebo štětec s jemnými štětinami |
| Aplikační množství: | 6 -10 m ² / litr (167-100g/ m ²) = 120-200 metrů čáry o šíři 50 mm |
| Bezpečnost: | Není klasifikován jako nebezpečný výrobek, bližší informace v bezpečnostním listu |
| Trvanlivost: | Trvanlivost 1 rok od data výroby v neotevřeném originálním obalu. |
| Skladování / přeprava: | Skladování a přeprava při teplotách od +5°C do +25°C. |
| Nakládání s odpadem: | Zbytky výrobku a prázdné obaly likvidujte v souladu s místně platnými předpisy pro zacházení s odpady. |
| Balení: | 2 x 1,75L (84 krabic na paletě) |



Black



Dark blue



Light blue



Green



Red



Orange



Yellow



White

| | RAL | NCS | PMS |
|---------------------------|------|-------------|---------------|
| Černá / black | 9005 | S 9000-N | N/A |
| Tmavě modrá / dark blue | 5005 | S 3065-R90B | 293C |
| Světle modrá / light blue | 5012 | 1055-B | 298C |
| Zelená / green | 6018 | S 1070-G30Y | 361C |
| Červená / red | 3020 | S 1085-Y90R | 1795C |
| Oranžová / orange | 2008 | S 0580-Y60R | 1645C |
| Žlutá / yellow | 1016 | S 0580-Y | Hexachrome YC |
| Bílá / white | 9016 | White | N/A |

Tabulka č.1: nejbližší barevné ekvivalenty

Příprava povrchu

Teplota povrchu by měla odpovídat běžnému klimatu v místnosti, povrch by měl být řádně přebroušený, suchý, čistý a zbaven brusného prachu a veškerých nečistot. Povrch dřevěné podlahy, jenž má být barevně označen, by měl být lakován systémy Bona Sportive, nebo jinými laky Bona na vodní bázi. Hrací pole a lajny vymeďte pomocí vhodné maskovací pásky. Zvláštní pozornost věnujte prosím pevnému utěsnění maskovací pásky vzhledem k povrchu lakované plochy – ujistěte se, že barva neproniká pod pásku.

Příprava již dříve nalakovaného povrchu

Barvy Bona Sportive Finish můžete nanášet i na parkety lakované od výrobce nebo na dříve nalakované povrchy – před aplikací barev ale vždy proveďte zkoušku přilnavosti! Barvy nejsou vhodné na povrchy, které jsou ošetřené voskem, leštěnou a podobnými materiály. Před nanesením barvy by se měl povrch důkladně očistit prostředkem Bona Prep.

Doporučené ošetření

Holé dřevo

1x Bona Sportive Primer
1x Bona Sportive Finish
1-2x Bona Sportive Paint
1-2x Bona Sportive Finish

Dříve nalakované povrchy

1-2x Bona Sportive Paint
1-2x Bona Sportive Finish

Práce by měla být plánována s ohledem na skutečnost, že mezi nanesením jednotlivých vrstev základního, vrchního laku a barvy, by nemělo uplynout více než 24 hodin. Pokud byla tato doba překročena, proveďte před aplikací barvy lehké mezibroušení laku.

Aplikace

1. Balení barviva nechte dosáhnout pokojové teploty a důkladně promíchejte. Optimální podmínky pro nanášení barev jsou teplota v místnosti mezi 18-22°C a relativní vlhkost 40-60%. Vyšší teplota a nižší vlhkost můžou zkrátit, nižší teplota a vyšší vlhkost prodloužit dobu schnutí. Absolutním minimem je teplota v místnosti 13°C.

2. Barvu nanášejte rovnoměrně pomocí válečku nebo štětce. Slabé pokrytí barvou může způsobit průhlednost/nízkou kryvost barvy. Po aplikaci barvy, pokud možno co nejdříve, pásku odstraňte.
3. Barvu nechte zaschnout a v případě potřeby postup opakujte. U dalších nanášených vrstev je doba schnutí o něco delší.
4. Po zaschnutí barvy naneste na povrch 1 až 2 vrstvy laku Bona Sportive Finish. Po nanesení barvy by měla vždy následovat alespoň jedna ochranná vrstva vrchního laku. Pokud od nanesení barvy uplynulo více než 24 hodin je nevyhnutné nejdříve plochu přebrousit.

Údržba

Barvy Bona Sportive Paint by se za žádných okolností neměli nanášet jako poslední vrstva při povrchové úpravě dřevěných podlah. Podrobné informace o sortimentu výrobků Bona Sportive systém naleznete na www.bona.com nebo u nejbližšího prodejce výrobků Bona.

Důležité poznámky

Informace v tomto letáku odpovídají poslednímu stavu poznatků o výrobku a neměli by být považovány za úplné. Uživatel by se měl přesvědčit, že výrobek a doporučení v tomto listu odpovídají účelu, za kterým byly pořízeny. Společnost Bona garantuje výlučně kvalitu výrobku. V případě jakýchkoliv pochybností proveďte zkoušku / test na menší ploše. Uživatel je vyzván, aby se před použitím výrobku podrobně obeznámil s instrukcemi uvedenými na etiketách výrobku a v bezpečnostním listu ještě předtím, než začne výrobek používat.

Výrobce: BonaKemi AB, Murmansgatan 130, 200 21 Malmö, Sweden
Tel.: +46-40-385500, fax: +46-40-182505

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Sokolovská 100/94, CZ- 186 00 Praha 8, Infolinka: 800 100 103
Telefon CZ: 00420/ 236 080 211, telefon SK: 00421/ 265 457 161