

XXL XPRESS

EXPRESNÍ BEZPRAŠNÁ VYROVNÁVACÍ PODLAHOVÁ HMOTA

Pro tloušťku vrstvy 0,5 - 20 mm v jedné pracovní operaci

VLASTNOSTI

- ▶ již po cca 90 min. je možné pokládat podl. krytinu
- ▶ výrazně snížené množství prachu při míchání, zpracování a transportu
- ▶ vynikající rozlevnost, čerpatelná
- ▶ vytváří vysoce kvalitní hladké povrchy, což usnadňuje následné nanášení a nižší spotřebu lepidla
- ▶ velmi pevná ve smyku - vhodná i pod dřevěné podlahy

OBLASTI POUŽITÍ

Bezprašná vyrovnávací podlahová hmota je určena k vytváření normovaných podkladů vhodných pro pokládání podlahových krytin a dřevěných podlah. Již po cca 90 minutách lze na stěrku XXL XPRESS pokládat podlahové krytiny a tím dodržet extra krátké termíny realizace. Tato velmi rychleschnoucí vyrovnávací hmota je vhodná pro vyrovnávání potěrů, betonu, dlažby a desek, přírodního kamene a terazzo, stejně tak k vyrovnání starých soudržných voděodolných podkladů. Pro tloušťku vrstvy od 0,5 do 20 mm v jedné pracovní operaci. Pro použití v suchém prostředí v interiéru. Při vysypávání do nádoby a po dobu míchání s vodou se uvolňuje minimum prachu, což zaručuje práci v čistém a zdravotně nezávadném prostředí. Thomsit XXL XPRESS se nehodí ke zhotovování potěrů a konečných užitkových podlah.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklady musí být rovné, trvale suché, bez trhlin a separačních prostředků, pevné v tahu a tlaku dle ČSN 744505 a jiných příslušných platných norem. Znečištění a vrstvy s nedostatečnou přídržností mechanicky odstraňte. Doporučujeme otryskání nebo frézování. U cementových podkladů je třeba odstranit vhodnými stroji případný vrchní šlem. Anhydritové potěry vždy přebruste (brusný papír - zrno 16), vysajte prach a podklad ošetřete vhodným penetračním nátěrem Thomsit. Nenasávkavé a hladké povrchy, např. keramické dlaždice, přírodní kámen nebo terazzo podlahy, důkladně očistěte přípravkem Thomsit PRO 40 a případně také přebruste. Na nesavé, pevně držící, voděodolné a tvrdé vrstvě lepidla může být stěrka XXL XPRESS aplikována bez penetrování do vrstvy 3 mm. Při aplikaci pod přímo lepené parkety je třeba pečlivě co nejvíce odstranit staré zbytky lepidla a stěrky. Nové, dobře zapískované lité asfaltové potěry se mohou stěrkovat bez penetrování do 5 mm tloušťky.



ZPRACOVÁNÍ

Obsah balení vsypte do odměřeného množství 5,5 - 6 l čisté studené vody a míchejte cca 2 minuty pomocí míchadla (cca 600 ot./min.), dokud nezískáte jednotlou hmotu bez hrudek. Připravenou hmotu naneste na podklad v požadované tloušťce vrstvy a rozetřete ocelovým hladítkem nebo stahovací stěrkou. V případě tloušťky vyrovnávací vrstvy 10 - 20 mm doporučujeme přimíchat do hmoty Thomsit XXL XPRESS navíc 30 % plamenem sušeného křemičitého písku o zrnitosti 0-2 mm (např. Thomsit QS 20). Při vyrovnávání nenasávkavých minerálních podkladů nebo vrstev litého asfaltu je nutné aplikovat vrstvu o tloušťce min 2 mm. Na litý asfalt však aplikujte max. vrstvu o tloušťce 5 mm.

NEPŘEHLÉDNĚTE

Práce provádějte v suchém prostředí, při teplotě vzduchu a podkladu od +15 °C do +25 °C a relativní vlhkosti vzduchu nižší než 75 %. V případě jiných klimatických podmínek je třeba počítat se zkrácením, případně prodloužením doby schnutí resp. vytvrdnutí materiálu.

Nanesenou vrstvu chráňte před příliš rychlým vysycháním, průvanem a přímým slunečním zářením. Nemíchejte s jinými vyrovnávacími hmotami. Nepoužívejte ve vlhkých prostorech a venku. Otevřené balení pečlivě uzavřete a jeho obsah co nejdříve spotřebujte. Plocha je brousitelná po cca 3-4 hodinách. **Případné dilatační spáry je nutné zachovat i ve vrstvě vyrovnávací hmoty. Dilatační spáry provádějte také v místě prahů a v přechodech mezi místnostmi.** Čerstvá znečištění omyjte vodou, po vytvrzení je lze odstranit pouze mechanicky. Nevysypávejte do odpadních vod. Po vytvrzení nespoteřovaného obsahu odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

Thomsit XXL XPRESS obsahuje cement a po smíchání s vodou reaguje alkalicky. Chraňte si pokožku a oči!

První pomoc: Při kontaktu s pokožkou omyjte vodou a mýdlem, ošetřete vhodným regeneračním krémem. Při vniknutí do očí vyplachujte pod tekoucí vodou cca 15 minut a vyhledejte lékaře. Při požití vypláchněte ústní dutinu, vypijte 1-2 sklenice vody a vyhledejte lékaře. Bližší informace o produktu naleznete v jeho bezpečnostním listu.

SKLADOVÁNÍ

Do 12 měsíců od data výroby, při skladování na paletách, v suchém a chladném prostředí, v originálních a nepoškozených (neotevřených) obalech.

BALENÍ

25 kg PE pytel.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Dodávaná forma:	prášek
Barva:	šedá
Sypná hmotnost:	1,3 kg/l
Spotřeba:	cca 1,5 kg/m ² /mm tloušťky vrstvy
Pochozí po:	cca 90 min.
Kladení podlahových krytin po:	
- textilní a elastické krytiny	90 min.
- dřevěné	min. 12 hod.
Pokládání dřevěných podlah po:	min. 12 hod.
Doba zpracování:	20 min.



Čerpadlem



Speciální zubovou stěrkou - raklí, u samonivelačních stěrek



Vhodná na podlahová vytápění




Dbejte o bezpečnost osob



Vhodná pod kolečkové židle



Špachtlí



PE obal

Naše doporučení:

Veškeré údaje vycházejí z našich dlouholetých znalostí a zkušeností. Vzhledem k rozdílným podmínkám při realizacích a k množství používaných materiálů slouží naše písemné a ústní poradenství jako nezávazné doporučení. V případě pochybností a nepříznivých podmínek doporučujeme provést vlastní zkoušky, popřípadě si vyžádat odbornou technickou konzultaci. Používejte pouze doporučené výrobky a dbejte pokynů výrobců podlahových krytin. Uveřejněním těchto informací o výrobku pozbývají všechny dříve uveřejněné informace svoji platnost.

Henkel ČR, spol. s r.o.,
U Průhonu 10, 170 04 Praha 7
tel.: 220 101 630, fax: 220 101 407
www.thomsit.cz
e-mail: info@thomsit.cz



Kvalita pro profesionály