

# Bona Nordic Tone

Technický list

Povrchová  
úprava



Odstín Bona Nordic Tone je produkt pro zintenzívnění bílé barvy na podlaze před nanesením produktu Bona Craft Oil. Může být použit na měkké a také na tvrdé dřevo. Zabraňuje nažloutnutí dřeva. Barvu odstínu Bona Nordic Tone lze změnit nebo zintenzívnit přidáním až 5% (1 lahvička – 250 ml) Bona Mix Colour.

- Jednoduchá aplikace, rychlé schnutí
- Bílý odstín lze zvýšit větším počtem aplikací
- Voděodolný a zcela bez zápachu

## Technická data

Druh produktu:	lehce alkalický roztok s pigmentací
Ředění:	neředit
Doba schnutí:	- mezi jednotlivými aplikacemi: 1-2 hodiny* - před olejováním: 5-10 hodin* *za normálních podmínek: při 20°C/60% rel. vlhkosti. Zajištěte řádné větrání.
Nářadí pro aplikaci:	Bona – aplikační rukáv nebo širokým aplikačním kartáčem
Celková spotřeba:	cca. 8-10 m <sup>2</sup> /litr v závislosti na druhu dřeva
Bezpečnost:	neklasifikován
Nebezpečí požáru:	ne
Čištění:	Nářadí očistěte vodou a mýdlem. Zaschlý materiál lze odstranit vodou a mýdlem.
Skladování:	3 roky od data výroby v neotevřeném původním obalu
Skladování/přeprava:	Teplota nesmí klesnout pod +5°C nebo být vyšší +25°C během skladování a přepravy.
Likvidace:	Odpady a prázdné nádoby by měly být řešeny v souladu s místními předpisy.
Balení:	3 x 5 litrů

## Příprava

Zajistěte, aby byla podlaha dobře zbrusšená, suchá a bez zbytků brusného materiálu, prachu, oleje, vosku apod. Produkt musí mít pokojovou teplotu. Před použitím obsah nádoby nalijte do čisté plastové nádoby a důkladně promíchejte, občas promíchejte i během aplikace. Pokud používáte několik balení odstínu Bona Nordic Tone, pak všechny materiály by měly být smíchány do jedné nádoby pro stejný odstín. Optimální podmínky pro aplikaci jsou mezi 20-25°C a 30-60% relativní vlhkost vzduchu. **Minimální teplota pro aplikaci je 16°C.**

**Důležité!** Tropické nebo chemicky ošetřené dřevo může vyvolat nepředvídatelné reakce. Před použitím vždy proveďte na malé ploše test kompatibility.

## Postup ošetření podlahy

Aplikace na neošetřené dřevo

### Varianta 1

1x Bona Nordic Tone  
1x Bona Craft Oil  
(neutrální nebo barevný)  
1x Bona Hard Wax Oil

### Varianta 2

1x Bona Nordic Tone  
1x Bona Craft Oil

Březen 2013

Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze

Výrobce: Bona Kemi AB, Murmansgatan 130, 200 121 Malmö, Sweden  
Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Sokolovská 100/94, CZ - 186 00 Praha 8 - Karlín  
tel. CZ: +420 / 236 080 211, tel. SK: +421 / 265 457 161  
www.bona.com/cz, bonacr@bona.com

**Bona**<sup>®</sup>



# Bona Nordic Tone

## Technický list

Povrchová  
úprava



Při kombinaci Bona Nordic Tone s barevnými oleji doporučujeme ošetřit podlahu přípravkem Bona Hard Wax Olej – viz varianta č. 1. Zabrání vyblednutí barvy a zaručí snadnou údržbu. V prostorech s vyšší frekvencí provozu doporučujeme aplikaci dvou vrstev Bona Hard Wax Oil pro zvýšenou ochranu proti opotřebení.

### Aplikace

1. Naneste jednu rovnoměrnou vrstvu odstínu Bona Nordic Tone pomocí Bona – aplikačního rukávu nebo širokým aplikačním kartáčem. Pracujte ve směru vláken dřeva (8-10 m<sup>2</sup>/litr (120-100 g/m<sup>2</sup>). Dodržujte tzv. "vlhké konce", abyste navazovali do nezaschlého materiálu.
2. Pokud požadujete větší intenzitu zabarvení, nebo v případě že první aplikace byla nerovnoměrná, pak je možné aplikovat druhou vrstvu po 1-2 hod.
3. Nechte poslední nátěr zaschnout po dobu 5 - 10 hod.
4. Jemně zbruste povrch pomocí talířové brusky a Bona Scrad Padu (nízké otáčky). Pohybujte se strojem rychle a systematicky.
5. Odstraňte prach vysavačem.
6. Aplikujte Bona Craft Oil v požadované barvě pomocí Bona Wool Padu (bavlněný hadr).
7. Odstraňte přebytečný olej bavlněným hadrem a nechte povrch zaschnout přes noc, min. 12 hodin.
8. Pokud jste použili barevný olej, doporučujeme aplikovat další vrstvu Bona Hard Wax Oleje. Aplikujte v tenké vrstvě mohérovým válečkem.

### Údržba

Odstín Bona Nordic Tone nesmí být použit jako finální úprava povrchu.

### Důležité poznámky

Bezpodmínečně respektujte:

Předkládané návrhy a doporučení jsou pečlivě zpracovány na základě našich všeobecných obchodních podmínek a informací, které máme k dispozici. Údaje o složení a zpracování vycházejí z našich nejlepších vědomostí, avšak nekladou si nároky na úplnost a neosvobozují od vlastní kontroly návrhů a produktů z hlediska vhodnosti pro předpokládané použití.

Bona odpovídá pouze za kvalitu dodaného produktu, nepřebírá odpovědnost za nesprávnou aplikaci produktu. Předpokládá se dodržování instrukcí uvedených na obalech, etiketách, technických listech, návodech na použití, zpracování jakož i respektování označení a příslušných technických směrnic a norem a provádění prací profesionálními zpracovateli podle odpovídajících předpisů.

Březen 2013

Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze

Výrobce: Bona Kemi AB, Murmansgatan 130, 200 121 Malmö, Sweden  
Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Sokolovská 100/94, CZ - 186 00 Praha 8 - Karlín  
tel. CZ: +420 / 236 080 211, tel. SK: +421 / 265 457 161  
www.bona.com/cz, bonacr@bona.com

strana 2/2

**Bona**<sup>®</sup>