

setta® PRIMAT FUNGIDIRECT

Jednoduše lepší.

Materiál:

Popis produktu:

setta Primat fungidirect, vodou ředitelný, bezbarvý koncentrát účinné látky pro přípravu mikrobiologicky napadených podkladů.

Vlastnosti:

Vysoce účinný, velmi vydatný, ředitelný do 1:4 s vodou, neobsahuje rtuť, neobsahuje žádné odpařující se účinné látky, není nutné žádné omývání ošetřených ploch.

Aplikace:

Pro sanaci nátěrů na minerálních pokladech napadených mikroorganismy, jako např. řasami, mechy, plísněmi, houbami, apod.. Pro přípravu ploch k nátěrům a tapetování v koupelnách, ložnicích, pivovarech, pekárnách atd., jakož i venkovních ploch střeš a stěn.

Balení:

2,5 l

Barevné odstíny:

Bezbarvá

Zpracování:

Natírání

Mikroorganismy napadené zóny a s nimi hraničící místa promýt se **setta Primat fungidirect**, naředěným do 1:4 s vodou a nechat cca 6 hodin působit. V případě potřeby opakovat ošetření.

Ředění:

1:4 s vodou

Nářadí:

Čištění náradí:

GEFSTOFFV:

VBF:

GISBAU-KÓD:

M-GD 20



Vodou ředitelný koncentrát účinné látky pro přípravu mikrobiologicky napadených podkladů ve vnitřním i venkovním prostředí

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ:

Skladování:

V chladu, ale nevystavovat mrazu

Minimální trvanlivost:

Mín. 12 měsíců, v neotevřeném, originálním balení

Zabraňte přímému kontaktu mezi ošetřenou plochou a potravinami. Z ošetření je třeba vyloučit s obvyklými laky zpracovávané plochy, protože účinná látka zabraňuje protvrdnutí oxidativně schnoucích nátěrových materiálů.

Bezpečnostní pokyny a upozornění k likvidaci jsou obsaženy v bezpečnostním datovém listě.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím vždy číst označení a produktové informace.

Údaje této technické informace o produktu byly sestaveny po intenzivních vývojových pracích a dlouholetých zkušenostech. Měly by sloužit k informování a podpoře spotřebitele. Technická data odpovídají receptuře výrobce. Kvůli mnohostranným aplikačním možnostem a podmínek pro zpracování, ležících mimo oblast našeho vlivu a stavu podkladů, nemůže být v jednotlivých případech přebírána na základě našich informací žádná záruka. S vydáním nového TL podmíněného technickým pokrokem, ztrácí všechna předcházející vydání svoji platnost.



Verbund Farbe und Gestaltung GmbH
Max-Volmer-Strasse 1
D-40724 Hilden
Telefon: +49 (0) 21 03/89 07-0
<http://www.vfg.net> und www.setta.de
E-Mail: info@vfg.net und info@setta.de

TECHNICKÝ LIST

SETTA PRIMAT FUNGIDIRECT

ÚDAJE KE SPOTŘEBĚ:			STŘÍKÁNÍ		
	NATÍRÁNÍ	VÁLEČKOVÁNÍ	VYSOKÝ TLAK	AIRLESS	NÍZKÝ TLAK
Objemové poměry ředění v %					
Spotřebovávané množství ml/m ²	cca 40-120 ml/m ² podle vlastností podkladu				

POKYNY KE STŘÍKÁNÍ					
	MM-TRYSKA	ÚHEL STŘÍKÁNÍ	TLAK BAR	KŘÍŽEM	DIN 4MM KONSIST.
Vysoký tlak					
Nízký tlak					
Airless					

HODNOTY SCHNUTÍ				
	ZASCHLÝ	ZATVRDLÝ	PŘETÍRATELNÝ	PŘESTŘÍKATELNÝ
Po hodinách			po 6 hodinách přetíratelný při 20°C a 65% rel. vlhkosti vzduchu..	

SKLADBA NÁTĚRU	
Prověřit podklad, očistit a odstranit nenosné vrstvy. Řasy, mech, houby atd. odstranit mechanicky za sucha. Při omývání s tlakovou vodou musí být po čištění dodržena doba schnutí cca 24 hodin.	
Hustota: 1,01 g/ccm	

