

Bona Decking Oil

Technický list

Bona Decking Oil je složen ze směsi přírodních rostlinných olejů pro ochranu venkovních dřevěných ploch, zábradlí, palubek (deckingů) a nábytku v exteriéru. Tento olej poskytuje kombinaci hloubkové impregnace dřeva pro zachování jeho pružnosti, prevence proti deformaci prken a tvorbě prasklin s optimální ochranou povrchu, která získá vodo-odpudivé vlastnosti a odolnost vůči usazováním nečistot. Olej také obsahuje složky, které redukuje UV-zářeni na dřevo.

- Dlouhotrvající ochrana povrchu a odolnost v jakémkoliv počasí
- S UV filtrem
- Redukce prasklin a prevence proti deformaci prken
- Rychlá doba schnutí, jednoduchá aplikace
- Nízký obsah rozpouštědel

Technická data

Typ produktu:	modifikovaný přírodní rostlinný olej
Barvy:	přírodní, mahagon, teak, bílá
VOC:	cca 6%
Ředění:	neředit.
Doba schnutí:	mezi aplikacemi: 30-60 minut lehký provoz: 24 hodin po palikaci
Nářadí k aplikaci:	lakovací kartáč, štětec nebo mohérový váleček
Spotřeba:	cca 20 m ² /litr na jednu vrstvu, v závislosti na typu dřeva a metodě aplikace
Čištění nářadí:	Na čištění nářadí použijte technický benzín. Zaschlý materiál odstraňte technickým benzinem.
Bezpečnost:	Neklasifikována.
Nebezpečí požáru:	Nehořlavý. Možné samovznícení. Viz. bezpečnostní list.
Záruční lhůta:	2 roky od data výroby v původním neotevřeném obalu.
Skladování/přeprava:	Teplota nesmí klesnout pod +5°C nebo být vyšší než +25°C během skladování a přepravy.
Likvidace:	Odpady a prázdné obaly by měly být řešeny v souladu s místními předpisy.
Balení:	2,5 litru a 10 litrů (42 kusů na paletě)

Příprava

Podlaha musí být připravena na podmínky, ve kterých bude používána. Vlhkost dřeva nesmí překročit 18%. Naolejované, navoskované a / nebo špinavé dřevěné plochy by měly být řádně vyčištěny použitím čistícího prostředku Bona Deep Clean System nebo prostředkem Bona Čistící prostředek pro venkovní dřevěné terasy, a to před aplikací oleje.

Nově instalovaný decking (dřevěná venkovní podlaha) nesmí být ošetřován ihned po instalaci, ale musí být po několik týdnů ponechán bez ošetření. Tak bude zaručeno, že bude dřevo porézní a připraveno pro absorbování Bona Decking Oil.

Optimální podmínky pro aplikaci jsou teplota mezi 18–25°C. Vysoké teploty a nízká vlhkost zkracují dobu schnutí, nízké teploty a vysoká vlhkost naopak dobu schnutí prodlužují.

Minimální teplota pro aplikaci je 13°C.

Aplikace

Neošetřené dřevo:

1-2 aplikace Bona Decking Oil

AKTUALIZACE 5/2015

Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze

Výrobce: Bona Kemi AB, Murmansgatan 130, 200 121 Malmö, Sweden
Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, Cestlice, www.bona.com, bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

Povrchová
úprava



Bona[®]

Bona Decking Oil

Technický list

Povrchová
úprava



Běžná aplikace:

1. Před použitím obsah nádoby dobře promíchejte.
2. Aplikujte 1-2 vrstvy Bona Deck Oil pomocí lakovacího kartáče, štětce nebo mohérového válečku.
3. Jakmile je olej absorbován (mezi jednotlivými aplikacemi), odstraňte přebytečný olej; tam kde je potřebné, olej přidejte.
4. Opakujte kroky 2 a 3, dokud dřevo není řádně olejem nasyceno, tzn. dokud dřevo nepřestane olej absorbovat. Počet potřebných ošetření závisí na typu dřeva, avšak spravidla stačí 2-3 vrstvy oleje. Dřeviny s vysokým obsahem tříslovin vyžadují většinou pouze jedno ošetření.
5. Takto ošetřený povrch nechte schnout 24 hodin bez provozního zatížení, aby se olej dostatečně vytvrdil. Pokud začne pršet mezitím než je olej vytvrzen, může být zapotřebí přidat lehkou vrstvu oleje.

VAROVÁNÍ: BONA DECKING OIL OBSAHUJE VYSYCHAVÉ OLEJE. HROZÍ NEBEZPEČÍ SAMOVZŇÍCENÍ. VŠECHNY POUŽITÉ NASÁKLÉ LÁTKY, HADRY APOD. NUTNĚ NAMOČIT DO VODY NEBO ULOŽIT DO UZAVŘENÝCH KOVOVÝCH NÁDOB.

Doba schnutí (při 20°C/60% R.H.): 24 hod. Předpokládejte delší dobu schnutí při nízkých teplotách a vysoké vlhkosti.

Údržba

Venkovní podlahy se ošetřují pomocí Bona Decking Oil podle potřeby. Doporučujeme však ošetření před a po zimním období.

1. Pokud podlaha vykazuje známky opotřebení, různého zabarvení, je suchá apod., pak aplikujte vrstvu Bona Decking Oil, aby se zastavil proces stárnutí podlahy (předčasného opotřebení). Aplikujte tenkou vrstvu Bona Deck Oil pomocí lakovacího kartáče, štětce nebo mohérového válečku. Zašlé špinavé opotřebované dřevo je třeba řádně vyčistit pomocí Bona Deep Clean System nebo pomocí prostředku Bona Čistící prostředek na venkovní dřevěné terasy. Pak teprve aplikujte olej.
2. Nechte olej absorbovat. Po nasycení oleje setřete veškerý zbytek přebytečného oleje pomocí bavlněného hadru.
3. Takto ošetřený povrch nechte schnout 24 hodin bez provozního zatížení, aby se olej dostatečně vytvrdil.

Podrobné pokyny pro údržbu jsou k dispozici na www.bona.com/cz v sekci **údržba**.

Upozornění

Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Vzhledem k široké různorodosti druhů dřeva, dostupných a možných aplikací, nemůže přebírat odpovědnost za produkt již zcela nainstalovaný. Pokud máte pochybnosti, proveďte zkoušku nebo test pro ujištění vhodnosti funkčnosti produktu. Před použitím tohoto výrobku je uživatel povinen přečíst si veškeré informace uvedené na obalu tohoto výrobku a v bezpečnostních listech tak, aby jim řádně porozuměl.

Pro více informací navštivte nás na adrese www.bona.com/cz.

AKTUALIZACE 5/2015
Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze

Výrobce: Bona Kemi AB, Murmansgatan 130, 200 121 Malmö, Sweden
Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, Cestlice, www.bona.com, bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

Bona[®]