



MAGIC OIL 2K ERGO

Olejovo-vosková kombinace přírodních olejů a vosků oxidativně schnoucí vytvrzující zesílením po přidání tvrdidla. Díky způsobu práce vestoje (ergonomická poloha) se dosáhne rychlejšího nanesení a ušetří se jeden pracovní krok.

Použití:

Kombinace kapalných olejů a kapalného tvrdého vosku vhodná k impregnaci a povrchové úpravě:

- zbrúšených dřevěných podlah
- zbrúšených parketových podlah, včetně palubkových
- zbrúšené dřevěné dlažby
- kompletně zbrúšených vícevrstevných parketových dílců
- výrobek je vhodný na podlahy s podlahovým topením

Vlastnosti výrobku / přednosti:

Olejovo-vosková kombinace vytvářející prodyšný, paropropustný povrch s otevřenými póry. Díky obsahu vosku má stejnoměrně sametově matný vzhled. Tvrdidlo zajišťuje velmi rychlé vytvrzení výrobku. Toto rychlé schnutí umožňuje provádět renovace ve velmi krátkém čase, a to i ve velmi silně zatěžených prostorách (restaurace, hotely, obchody, kanceláře...), podlahy jsou po vyschnutí přes noc plně mechanicky a chemicky zatížitelné. Na základě vyšší hustoty zesílení má povrch vyšší vodoodpudivost a odolnost vůči znečištění, než jakou lze dosáhnout u jednosložkových olejů na parkety.

Jeho vysoká odolnost vůči znečištění je téměř srovnatelná s lakovanými parketami. MAGIC OIL 2K ERGO rovněž nevyžaduje náročnou údržbu obvyklou u jednosložkových olejů na parkety.

- Ergonometrická poloha (poloha vestoje) při práci APLIKÁTOREM
- Úspora jednoho pracovního kroku oproti běžnému nanášení
- Lehce zpracovatelný
- Zvýrazňuje barvu a strukturu dřeva
- Odolný vůči chemikáliím používaných v domácnosti
- GISCODE Ö10 (oleje/vosky, bez rozpouštědel)
- Protiskluznost R11 / DIN 55130
- DIN 53160 (odolnost proti slinám a potu)
- DIN EN 71-3 (Bezpečnost hraček; 3. část: Migrace stanovených prvků)

Technické údaje:

Druh balení:	plechová nádoba
Dodávané balení :	2,75 l
Skladovatelnost:	min. 12 měsíců. Chraňte před mrazem!
Barva:	tmavě hnědá-nafialovělá
Spotřeba na jeden nátěr ⁽¹⁾ :	40 – 60 ml/m ²
Teplota při zpracování:	ca. 18 – 25 °C
Přídavek tvrdidla:	10 %
Doba zpracovatelnosti:	do 2 hodin* (po rozmíchání)
Další zpracování:	v intervalu ca 10 – 30 minut* (po nanesení)
Povrch lze zatížit a vytírat:	po ca 12 hodinách*

* Při 20 °C a normálních klimatických podmínkách.

⁽¹⁾ Spotřeba může kolísat v závislosti na savosti a vlastnostech povrchu impregnovaného druhu dřeva nebo parket.



PALLMANN

bringt's auf den Punkt.

MAGIC OIL 2K ERGO

Příprava podkladu:

Po dokonalém vytvrzení lepidla lze započít s úpravou povrchu. Základní přebroušení provedte válcovou bruskou s brusným papírem Pallmann o zrnitosti 36 až 100 (tmelení po zrnitosti 60). Jelikož jsou zejména u olejovaných dřevěných podlah požadavky na kvalitu povrchu velmi vysoké, je nutno provést ještě jemné broušení brusnou mřížkou Pallmann o zrnitosti 100 až 120 (evt. speciální brusný papír Pallmann MULTI-LOCHPAD zr.100). Okraje je třeba zbrousit brusnými materiály stejných zrnitostí jako ostatní plochu. Povrch pro olejování musí být po posledním přebroušení čistý, suchý a zbavený brusného prachu, prostředků na ošetřování podlah apod.

Zpracování:

1. Plechovou nádobu nechte před použitím temperovat na teplotu pro zpracování a obsah dobře promíchejte.
2. MAGIC OIL 2K ERGO dobře protřepejte, rozmíchejte s tvrdidlem a naneste stejnoměrně na podklad APLIKÁTOREM pro MAGIC OIL 2K ERGO.
3. V rozmezí mezi 10 – 30 minutou po nanesení plochu přepadujte a odstraňte přebytek materiálu *běžovým* padem Pallmann a následně rozleštěte *bílým* padem. Na ploše nesmí zůstat žádný přebytečný materiál.
4. Aby se docílilo homogenního povrchu, musí se plocha po ca 20 minutách znovu přešetřit bílým padem.
5. Na základě rozdílné savosti jednotlivých druhů dřevin a parket může být v některých případech nutné nanést následující den 2. vrstvu, např. buk (před nanášením následující den je třeba provést mezibrus padem, aby došlo k otevření pórů a tím k řádné přilnavosti mezi vrstvami).
6. Nástroje vyčistěte po použití čistícími utěrkami Uzin CLEAN BOX.
7. Pro dlouhodobou životnost podlahy doporučujeme pravidelné ošetřování podle údajů výrobce prostředkem MAGIC OIL CARE a běžné čištění prostředkem Pallmann CLEAN/Neutralreiniger. Intervaly ošetřování jsou uvedeny v Návodu na ošetřování pro výrobky řady Magic Oil 2K .
8. Naolejované parketové plochy se nesmějí během prvních 12 hodin po aplikaci oleje s voskem Magic Oil 2K ERGO zakrývat!

Údaje o spotřebě:

Doporučujeme nejméně 1 nátěr APLIKÁTOREM.

Doporučené množství na jeden nátěr je 40 - 60 ml/m². Spotřeba a doba schnutí mohou kolísat v závislosti na savosti a vlastnostech povrchu impregnovaného druhu dřeva nebo parket.

Důležité informace:

- Originální balení lze při skladování v mírném chladu uchovávat nejméně 12 měsíců. Chraňte před mrazem. Již použité obaly těsně uzavřete a obsah rychle spotřebujte.

- Výrobek je optimálně zpracovatelný při teplotách 18 °C až 25 °C a relativní vlhkosti vzduchu >35 a < 65 %. Nižší teploty a vysoká vlhkost vzduchu prodlužují dobu schnutí, vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu ji zkracují.
- Pro vytmelení spár je nutno použít vhodný tmel na dřevo Pallmann.
- Plochu lze zatížit nejdříve za 12 hodin po rozleštění.
- Běžné ošetření a čištění lze u výrobků řady Magic Oil 2K Line provést nejdříve po 12 hodinách. Pro delší životnost podlahy je nutno používat prostředek na ošetřování Pallmann MAGIC OIL CARE a čistící prostředek Pallmann CLEAN/Neutralreiniger. V návodu na ošetřování pro řadu Magic Oil 2K je uveden přesný postup pro ošetřování a čištění.
- Dále doporučujeme řídit se mimo jiné těmito normami a technickými listy: DIN 18 356 „Pokládání parketových podlah“, DIN 18 367 „Pokládání dřevěných dlažeb“ a DIN 18 365 „Pokládání podlahových krytin“.
- U ne zcela obvyklých druhů dřev (exotické dřeviny), a masivního přírodního korku mohou po nanesení vzniknout značné rozdíly v barvě. Doporučujeme vyžádat si odbornou radu a provést u zvoleného dřeva zkušební nátěr.
- U palubek se sraženou hranou („V“ spára) doporučujeme rovněž vyžádat si odbornou radu.

Bezpečnost práce a ochrana životního prostředí:

Složka A: GISCOLE Ö10. Není klasifikována jako hořlavina, avšak pozor na **nebezpečí samovznícení** (viz „Důležité upozornění“). Složka B: Není klasifikována jako hořlavina. Obsahuje izokyanáty. Označení Xi: „Dráždivá“. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Při práci dobře větrejte, používejte ochranný krém, ochranné rukavice a ochranné brýle. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Při zasažení očí okamžitě důkladně propláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Řiďte se mj.: ustanoveními vyhlášky o nebezpečných látkách GefStoffV, bezpečnostními pokyny na etiketě na obalu a bezpečnostním listem.

Pozor:

Při kontaktu výrobku s pady nebo textilními materiály hrozí nebezpečí samovznícení! Nasáklé hadry, pady apod. proto důkladně navlhčete vodou a uchovávejte a likvidujte je v těsně uzavřených nádobách.

Důležité upozornění:

Brusný prach ze systémů schnoucích oxidací je samovznítilný. Nebezpečí požáru! Vzniklý brusný prach je nutno po dokončení broušení smíchat s vodou a likvidovat v těsně uzavřených nádobách!

Likvidace:

Zbytky nesmíchaného výrobku pokud možno slijte a znovu použijte. Zabraňte úniku do kanalizace, povrchových vod a do půdy. Dokonale vyprázdněné železné nebo plastové obaly jsou recyklovatelné [Interseroh]. Obaly s kapalným zbytkem a slité kapalné zbytky jsou zvláštním odpadem. Obaly s vytvrzeným zbytkem obsahu jsou stavební odpadem.

Tyto údaje vycházejí z našich zkušeností a pečlivých výzkumů. Není však v naší moci jednotlivě kontrolovat ani ovlivnit rozmanitost materiálů použitých spolu s výrobkem a různé podmínky na staveništích a při aplikaci. Kvalita vaší práce proto závisí na vašem odborném posouzení situace na stavbě a správném použití výrobku. V případě pochybností proveďte vlastní zkoušky nebo si vyžádejte technickou radu k aplikaci. Řiďte se pokyny výrobců podlahových krytin ohledně pokládání.

Zveřejněním tohoto technického listu pozbývají všechny dříve vydané technické listy svoji platnost.

04.2010|07.2011|PD

JP Coatings GmbH / A Company of Uzin Utz Group
Im Kreuz 6 / D-97076 Würzburg /
Telefon +49 (0)931 27964-0 / Telefax +49 (0)931 27964-50
Pallmann / Internet www.pallmann.net / E-Mail info@pallmann.net
Registriergericht Würzburg / HRB 175 /
Geschäftsführer: Thomas Müllerschön, Stefan Neuberger

CZ | Uzin s.r.o. | A Company of Uzin Utz Group
Českomoravská 12a | 190 00 Praha 9
Telefon +420 283 083 314
Telefax + 420 283 083 419
E-mail: info@uzin.cz
Internet: www.pallmann.cz



PALLMANN

bring's auf den Punkt.